

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (TDS)

Дата ревизии: 01.01.2026

### 322 UNI THINNER

## 322 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ



Артикул (SKU)	Наименование	Объём тары
13225	Универсальный растворитель	1 л
13228	Универсальный растворитель	5

### ОПИСАНИЕ

**Chamäleon 322 UNI Thinner** — специализированная смесь органических растворителей, разработанная для доведения до рабочей вязкости двухкомпонентных акриловых материалов (лаков, грунтов, эмалей). Индекс 322 гарантирует совместимость с большинством современных ремонтных систем. Разбавитель обеспечивает оптимальную скорость испарения, способствуя правильному формированию плёнки и отличному розливу материала.

- **Универсальность:** подходит для большинства 2К акриловых продуктов (лаки, грунты, эмали).
- **Оптимальные условия нанесения:** гарантирует правильную вязкость и стабильное высыхание.
- **Повышение качества поверхности:** способствует формированию гладкой плёнки и правильному расположению металлических частиц.
- **Высокая степень очистки:** не содержит примесей, влияющих на цвет покрытия.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Бесцветный (прозрачный)
Плотность при 20 °C	0,85–0,88 г/см <sup>3</sup>
Основа	Смесь органических растворителей
Вязкость	Жидкость (подвижная)
Скорость испарения	Средняя (Standard)
Температура вспышки	>+21 °C
Содержание ЛОС (VOC)	100 % (органический состав)

## ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОПОРЦИИ

Материал	Рекомендуемая дозировка	Цель применения
Акриловые лаки	0–10 %	Регулировка розлива и толщины слоя
Грунты-наполнители	5–50 %	Получение необходимой толщины и гладкости
2К акриловые эмали	10–15 %	Достижение оптимальной укрывистости и блеска

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Разбавитель 322 (Standard) оптимален для работы при +20...+25 °С. При больших площадях или повышенных температурах добавлять строго по TDS основного продукта.

## НАНЕСЕНИЕ

Параметр	Рекомендация
Смешивание	Добавлять только после смешивания материала с отвердителем
Перемешивание	Тщательно перемешать смесь до однородного состояния
Фильтрация	Рекомендуется повторная фильтрация перед нанесением

## ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Использование некачественных или несоответствующих разбавителей может вызвать дефекты покрытия: потерю блеска, плохую адгезию, закипание или изменение оттенка.

## ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Обязательно использование СИЗ: респиратор с угольным фильтром, защитные очки и нитриловые перчатки. Продукт легко воспламеняется – исключите открытый огонь и искрящее оборудование в рабочей зоне.



Хранить в оригинальной упаковке при от +5°С до +25°С, избегая прямых солнечных лучей. Продукт огнеопасен. Жидкие отходы запрещено сливать в канализацию.

Срок годности: 24 месяца с даты производства.

**УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ И ЦЕНУ**

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Сведения в настоящем техническом паспорте (TDS) носят исключительно информационно-консультативный характер, базируются на усредненных лабораторных показателях, актуальных на 2026 год. Ввиду невозможности контроля за специфическими условиями в малярной мастерской, конечный пользователь несет полную ответственность за оценку пригодности продукта для конкретных задач. Перед началом работ обязательным является детальное изучение паспортов безопасности материалов (MSDS). Полнота заявленных характеристик гарантируется только при использовании в закрытой системе оригинальных материалов Chamaleon. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в упаковку и состав продукта без предварительного уведомления.