

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (TDS)

Дата ревизии: 01.01.2026

765 BRUSHABLE PU SEALANT

765 ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПОД КИСТЬ



Артикул (SKU)	Наименование	Объём тары
37650	Полиуретановый герметик под кисть	1000 г

ОПИСАНИЕ

CHAMALEON Brushable PU Sealant – однокомпонентный полиуретановый герметик под кисть, предназначенный для долговременной герметизации стыков, швов, пазов и перекрытий в кузовном ремонте. Продукт разработан для воссоздания оригинальной заводской текстуры швов. Данный кузовной герметик можно наносить как тонкими валиками, так и распределять кистью по большим поверхностям. Материал обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и образования коррозии.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная адгезия:** надежное сцепление с необработанной сталью, алюминием и оцинкованными поверхностями.
- Постоянная эластичность:** шов сохраняет гибкость в широком диапазоне температур, компенсируя вибрации и тепловое расширение металла.
- Легкое нанесение кистью:** оптимальная вязкость состава позволяет удобно работать кистью.
- Возможность окрашивания:** может быть перекрашен 1К и 2К лакокрасочными системами.
- Хорошая вертикальная стабильность:** не оставляет **подтёков** при нанесении на вертикальные поверхности.
- Стойкость к внешним воздействиям:** герметик устойчив к воде, маслам, слабым кислотам и щелочам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	серый
Основа	полиуретан
Плотность	прибл. 1.22 г/см ³

Сухой остаток	61–63 %
Консистенция	пастообразная
Температурная стойкость	от -25°C до +80°C
Срок хранения	24 месяца

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сталь, **оцинкованная сталь**, загрунтованные поверхности, старые лакокрасочные покрытия.
- **Герметизация сварных швов:** уплотнение швов автомобилей и машин (передний спойлер, задняя панель, перекрывающиеся швы в багажниках, салонах, колесных арках и т.д.).
- **Ремонт автомобильных швов:** воссоздание заводской текстуры швов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Основание должно быть прочным, сухим, чистым, без ржавчины, пыли, смазки, масла и грязи.
- Сложные поверхности рекомендуется предварительно загрунтовать.
- Проверьте адгезию и требуемую стойкость на тестовом объекте.

НАНЕСЕНИЕ

- Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Метод нанесения: кистью.
- При нанесении кистью избегать образования воздушных карманов.

СУШКА И ОКРАШИВАНИЕ

Время сушки (при 20°C и 65% отн. вл.):

Метод сушки	Время высыхания
Образование пленки	30–60 мин
Полное отверждение	прибл. 24–48 ч

- Через 30 минут после нанесения герметик можно перекрашивать 1К красками.
- **Важно:** При перекрашивании 2К лакокрасочными системами рекомендуется сушка в течение ночи.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- **Обратите внимание:** Перед использованием внимательно прочитайте и соблюдайте предупреждающие надписи на этикетке.
- Беречь от прямых солнечных лучей, мороза и влаги.

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Обязательно использование СИЗ: респиратор с угольным фильтром, защитные очки и нитриловые перчатки. Продукт легко воспламеняется – исключите открытый огонь и искрящее оборудование в рабочей зоне.



Хранить в оригинальной упаковке при от +5°C до +25°C, избегая прямых солнечных лучей. Продукт огнеопасен. Жидкие отходы запрещено сливать в канализацию.

Срок годности: 24 месяца с даты производства.

УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ И ЦЕНУ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Сведения в настоящем техническом паспорте (TDS) носят исключительно информационно-консультативный характер, базируются на усредненных лабораторных показателях, актуальных на 2026 год. Ввиду невозможности контроля за специфическими условиями в малярной мастерской, конечный пользователь несет полную ответственность за оценку пригодности продукта для конкретных задач. Перед началом работ обязательным является детальное изучение паспортов безопасности материалов (MSDS). Полнота заявленных характеристик гарантируется только при использовании в закрытой системе оригинальных материалов Chamäleon. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в упаковку и состав продукта без предварительного уведомления.