

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (TDS)

Дата ревизии: 01.01.2026

AEROSOL PRIMER

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ



Артикул (SKU)	Наименование	Объём тары
26002	Аэрозольный грунт (черный)	500 мл
26003	Аэрозольный грунт (белый)	500 мл
26004	Аэрозольный грунт (серый)	500 мл
26005	Аэрозольный грунт (красный)	500 мл

ОПИСАНИЕ

CHAMALEON Aerosol Primer – высококачественный быстросохнущий аэрозольный грунт на нитро-комби основе. Продукт предназначен для нанесения на широкий спектр обработанных и необработанных поверхностей. Грунт обеспечивает отличную укрывистость и высокую заполняющую способность. Состав гарантирует надежную защиту от коррозии, легко поддается шлифованию сухим и мокрым способами и совместим со всеми последующими лакокрасочными системами (алкидная смола, нитроцеллюлоза, 1К и 2К акриловые лаки).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстросохнущий: сокращение времени на малярные работы.
- Отличная укрывистость и высокая заполняющая способность.
- Обеспечивает защиту от коррозии.
- Легко поддается шлифованию: возможность мокрого и сухого шлифования.
- Универсальная совместимость: перекрывается любыми лаковыми системами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основа	нитро-комби смола
Цвет	черный, белый, серый, красный
Степень глянца	матовый (10 ± 2 GU)
Расход (Укрывистость)	1.5 – 2 м ² (на 500 мл)
Термостойкость	до +110°C

Содержание ЛОС (VOC)	макс. 675.6 г/л
Срок хранения	120 месяцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Металл
- Алюминий
- Дерево
- Камень
- Различные виды пластика (после обработки праймером по пластику).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Основание должно быть чистым, сухим и обезжиренным.
- Удалите остатки старого лака и ржавчины.
- Отшлифуйте обрабатываемую поверхность **абразивом градации P400** или P600.
- Замаскируйте детали, не подлежащие окрашиванию.
- Рекомендуется использовать респиратор (тип A2/P3).

НАНЕСЕНИЕ

- Работы проводить при температуре от +10°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80% в условиях достаточной вентиляции.
- Температура баллона должна соответствовать комнатной температуре.
- Перед использованием встряхивайте аэрозоль в течение 2 минут после появления звука стука шарика и произведите пробное распыление.
- Наносите материал в несколько тонких слоев.
- **Примечание:** Перед нанесением каждого нового слоя баллон необходимо встряхивать.
- Соблюдайте **межслойную сушку** 3–5 минут между распылениями (в зависимости от толщины слоя).
- Дистанция распыления (факел распыла): от 25 до 30 см до поверхности.
- По окончании работ очистите клапан: переверните аэрозольный баллон вверх дном и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд.

СУШКА

Этап сушки	Время высыхания (при +20°C)
Сушка «от пыли»	5–10 минут
Сушка «на отлип»	10–20 минут
Полная сушка	2 часа

ОГРАНИЧЕНИЯ

- **Обратите внимание:** Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке.
- Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Обязательно использование СИЗ: респиратор с угольным фильтром, защитные очки и нитриловые перчатки. Продукт легко воспламеняется — исключите открытый огонь и искрящее оборудование в рабочей зоне.



Хранить в оригинальной упаковке при от +5°C до +25°C, избегая прямых солнечных лучей. Продукт огнеопасен. Жидкие отходы запрещено сливать в канализацию.

Срок годности: 120 месяца с даты производства.

УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ И ЦЕНУ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Сведения в настоящем техническом паспорте (TDS) носят исключительно информационно-консультативный характер, базируются на усредненных лабораторных показателях, актуальных на 2026 год. Ввиду невозможности контроля за специфическими условиями в малярной мастерской, конечный пользователь несет полную ответственность за оценку пригодности продукта для конкретных задач. Перед началом работ обязательным является детальное изучение паспортов безопасности материалов (MSDS). Полнота заявленных характеристик гарантируется только при использовании в закрытой системе оригинальных материалов Chamaleon. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в упаковку и состав продукта без предварительного уведомления.