

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (TDS)

Дата ревизии: 01.01.2026

AEROSOL WHEEL SPRAY

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ



Артикул (SKU)	Наименование	Объём тары
26104	Эмаль для дисков (серебро)	500 мл

ОПИСАНИЕ

CHAMALEON Aerosol Wheel Spray – высококачественная быстросохнущая акриловая эмаль в аэрозольной упаковке на основе нитро-комби смол. Продукт специально разработан для восстановления и окрашивания колесных дисков, колпаков и других элементов экстерьера. Аэрозольная краска для дисков обладает превосходной укрывистостью и формирует прочное покрытие со стойким серебристым цветом и выраженным металлическим блеском. Состав характеризуется повышенной устойчивостью к абразивному воздействию дорожной пыли, ударам камней, влиянию бензина и агрессивных дорожных реагентов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Финишное покрытие:** состав образует окончательный декоративно-защитный слой, не требующий обязательного последующего перекрытия лаком.
- **Механическая стойкость:** эффективная защита поверхности от сколов, царапин и пескоструйного эффекта.
- **Высокая адгезия:** надежное сцепление с металлическими и предварительно загрунтованными основаниями.
- **УФ-стабильность:** длительное сохранение насыщенности металлического блеска без пожелтения под воздействием солнца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основа	нитро-комби смола
Цвет	серебристый металлик
Степень глянца	глянец >80 GU
Расход (Укрывистость)	1.5 – 2 м ² (на 500 мл)
Термостойкость	до +110°C
Содержание ЛОС (VOC)	прибл. 645.3 г/л
Срок хранения	120 месяцев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Реставрация дисков:** окрашивание литых, кованых и штампованных колесных дисков.
- **Декоративная отделка:** обновление цвета колпаков, корпусов зеркал и элементов внешнего тюнинга.
- **Универсальное применение:** работа с металлическими, алюминиевыми и деревянными поверхностями.
- **Материалы:** сталь, алюминий, дерево, жесткий пластик (после нанесения праймера).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Основание должно быть чистым, сухим, обеспыленным и полностью обезжиренным.
- Тщательно удалите следы коррозии и остатки старого, непрочного лакокрасочного покрытия.
- Выполните шлифование поверхности абразивом градации P400–P600.
- Для обеспечения максимальных антикоррозийных свойств рекомендуется предварительно нанести аэрозольный грунт Chamäleon.
- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор типа A2/P3).

НАНЕСЕНИЕ

- Работы проводить при температуре от +10°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Температура баллона должна соответствовать комнатной.
- Перед использованием встряхивайте баллон в течение 2 минут после появления звука стука шарика.
- Выполните пробное распыление на тестовом участке.
- Наносите эмаль в несколько тонких слоев с дистанции 25–30 см до получения равномерного покрытия.
- **Примечание:** Перед нанесением каждого последующего слоя повторно встряхните баллон.
- Соблюдайте межслойную сушку 3–5 минут между распылениями.
- По окончании работ очистите клапан: переверните баллон вверх дном и нажмите на распылитель в течение 5 секунд.

СУШКА

Этап сушки	Время высыхания (при +20°C)
Сушка «от пыли»	5–10 минут
Сушка «на отлип»	10–20 минут
Полная сушка	2 часа

ОГРАНИЧЕНИЯ

- **Важно:** Продукт является самостоятельным финишным покрытием. Дальнейшее перекрытие эмали лаком не требуется.
- **Примечание:** Для достижения экстремальной стойкости к агрессивной химии на мойках допускается перекрытие эмали аэрозольным прозрачным глянцевым или матовым лаком Chamäleon через 2 часа после нанесения.
- **Обратите внимание:** Время высыхания напрямую зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и общей толщины нанесенных слоев.

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Обязательно использование СИЗ: респиратор с угольным фильтром, защитные очки и нитриловые перчатки. Продукт легко воспламеняется — исключите открытый огонь и искрящее оборудование в рабочей зоне.



Хранить в оригинальной упаковке при от +5°C до +25°C, избегая прямых солнечных лучей. Продукт огнеопасен. Жидкие отходы запрещено сливать в канализацию.

Срок годности: 120 месяца с даты производства.

УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ И ЦЕНУ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Сведения в настоящем техническом паспорте (TDS) носят исключительно информационно-консультативный характер, базируются на усредненных лабораторных показателях, актуальных на 2026 год. Ввиду невозможности контроля за специфическими условиями в малярной мастерской, конечный пользователь несет полную ответственность за оценку пригодности продукта для конкретных задач. Перед началом работ обязательным является детальное изучение паспортов безопасности материалов (MSDS). Полнота заявленных характеристик гарантируется только при использовании в закрытой системе оригинальных материалов Chamäleon. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в упаковку и состав продукта без предварительного уведомления.