



ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эффективный лак DX49 2K HS – это часть ремонтной системы Duxone. Подходит для использования в системах «базовый слой - прозрачный лак». Этот универсальный и простой в использовании лак с высоким содержанием сухого остатка обеспечивает отличный внешний вид финальной отделки.

СВОЙСТВА

- Легко наносится.
- Не требует растворителя.
- Отличная сопротивляемость подтекам.
- Быстро сохнет.
- Высокая механическая устойчивость.
- Лак молочного оттенка не влияет на качество цвета.
- Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски.


СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX49 2K HS Effective Clear
- DX18 Activator Slow
- DX20 Activator Standard
- DX24 Activator Extra Fast

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Базовое покрытие Duxone: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



	Мелкий и средний ремонт		Стандарт		Большая поверхность	
	Объём	Вес	Объём	Вес	Объём	Вес
DX49	2	100	2	100	2	100
DX18	-	-	-	-	1	51
DX20	-	-	1	50	-	-
DX24	1	51	-	-	-	-



Жизнеспособность при 20°C: 4 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.3 - 1.5	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 слоя

промежуточная и окончательная выдержка: 5 мин



	DX24	DX20	DX18
20 °C	3 ч 30 мин	5 ч	6 ч
60 - 65 °C	20 мин	30 мин	40 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 5 мин
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

Продукты


DX49 2K HS Effective Clear

DX18 Activator Slow


DX20 Activator Standard

DX24 Activator Extra Fast


Набор материалов




Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации



DIN 4: 14 - 15 при 20°C



55 - 65 µm (2 слоя)



DX49 2K HS Effective Clear может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- При необходимости минимальной регулировки вязкости, использовать растворитель Duxone Растворитель (максимум 5%).
- Плотно закрывать банки с лаком и активатором сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.
- не использовать с Водорастворимое базовое покрытие Duxone.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.