

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX86

SPRAY PUTTY

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



ОПИСАНИЕ

Жидкая шпатлевка DX86 – это часть ремонтной системы Duxone. Это соответствующая требованиям по эмиссии VOC двухкомпонентная жидкая шпатлевка для финальной отделки предназначена для использования на поверхности полиэфирного стеклопластика и для выравнивания неоднородной поверхности 2К шпатлевок. Обладает отличным сопротивлением к подтекам и обеспечивает высокую толщину сухой пленки.

СВОЙСТВА

- Легко наносится.
- Легко шлифуется.
- Хорошая однородная структура.
- Создает гладкую ровную поверхность.
- Подходит для ИК сушки.
- Соответствует требованиям по ограничению содержания VOC.


СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX86 Spray Putty

Product preparation - application



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Участки зашпатлеванные 2K полиэфирными материалами, тонко отшлифованные и очищенные.
 Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, зашлифованный и очищенный.
 Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
 Полностью отвержденные 2K Surfacer's или двухкомпонентный эпоксидный Грунт-Наполнитель зашлифованный и очищенный
 Заводской катафорезный грунт (e-coat), зашлифованный и очищенный
 Сталь, гальванизированная сталь и легкие сплавы, очищенные и обезжиренные, покрытые первичной грунтовкой и грунтом - наполнителем.



	Standard	
	Объем	Вес
DX86	100 %	100
АХТ550 / АХТ560	5 %	3,6



Не применимо



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	2 - 2.5	2 - 3 бар	давление на входе

смотрите рекомендации производителя



1 - 5 слоя

без промежуточной выдержки
 перед ускоренной сушкой: 5 мин - 10 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
 1/2 мощности: 10 - 12 мин



Грубая шлифовка: P120 - P220
 Финальная шлифовка: P240 - P360



Первичная грунтовка
 Грунт- выравнитель
 Выравнитель

Соответствует
 VOC

2004/42/II(b)(250) 250: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория II(b)) составляет 250 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 250 г/л..

Продукты

DX86 Spray Putty



500 - 600 µm возможно создание пленки толщиной до 1000 µm



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не наносить поверх однокомпонентных грунтовок, травящих грунтовок и термопластичных отделочных покрытий.
- Мокрая шлифовка не допускается.
- Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок годности. Храните в прохладном месте, использование в течении 12 месяцев обеспечивает наилучшие результаты.
- Тщательно перемешать вручную перед установкой банки в миксерную установку.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.