

ЕС 1К Базовая эмаль

ОПИСАНИЕ

EasiCoat Basecoat — однокомпонентная базовая эмаль для формирования цветового слоя в двухстадийной системе окраски «база + лак», обеспечивающая превосходное цветовое соответствие заводским покрытиям (ОЕМ) и высокую укрывистость. Материал прост в нанесении и стабилен в любых условиях окрасочного цеха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Исключительные эксплуатационные показатели.
- Превосходная укрывистость и отличные свойства при окраске переходом.
- Быстрое высыхание, короткая межслойная выдержка.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ



Температура, °C	Разбавитель
<15°C	E-5 Fast Thinner
15-30°C	E-1 Standard Thinner /E-2 Slow Thinner
>30°C	E-3 Extra Slow Thinner

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Допускается нанесение на все существующие OEM покрытия (за исключением термопластичных), все продукты для подготовки поверхности, допускающие последующее нанесение базовых эмалей (см. TDS соответствующего продукта).

Удалить силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя. Заматировать поверхность надлежащим образом. Снова обезжирить.

СМЕШИВАНИЕ

	
Пропорции смешивания по объему	Рабочая вязкость
Эмаль: Разбавитель	14-16 сек
100 : 60-80	DIN 4 (при 23°C)

VOC:

Предельное содержание ЛОС ≤540 г/л.

НАНЕСЕНИЕ

	 mm	 bar		 23°C
	Диаметр сопла	Давление	Кол-во слоев	Выдержка между слоями
RP	1.3	2.0-2.5	2-3 слоя	5-10 мин
HVLP	1.3	1.8-2.0	15-25 мкм	

ПЕРЕКРЫТИЕ

Необходимо последующее перекрытие поверхности любыми типами автомобильных лаков.

После нанесения последнего слоя базовой эмали необходима выдержка 10–15 минут перед нанесением лака. Чрезмерное время выдержки может негативно повлиять на адгезию лака.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



- Обязательно использование средств индивидуальной защиты.
- Продукт огнеопасен! Использование и хранение только в местах отдаленных от источников огня.
- Утилизацию неиспользованного продукта проводить в соответствии с правилами обращения с опасными химическими отходами.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты производства при условии хранения в герметичной заводской упаковке.
Температура хранения: 5-35°C.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Предоставленная информация основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте концерна YATO. Ввиду многообразия условий применения, качества подготовки поверхности и квалификации персонала, данные сведения носят рекомендательный характер и не являются юридической гарантией. Потребитель обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретных целей перед началом работ. Переведено для сайта tvoykolorist.by. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.