

EC-30 Primer Surfacer

EC-30 Грунт наполнитель

ОПИСАНИЕ

EC-30 — многоцелевой акриловый двухкомпонентный грунт-наполнитель с высокой наполняющей способностью и отличной адгезией между слоями, обладает превосходной пластичностью и стойкостью к сколообразованию. Доступен в трех цветах: белый, серый, черный.

- Высокие изолирующие и наполняющие свойства.
- Адгезия к шпатлевкам, наполнителям и шлифованным старым покрытиям.
- Стабильность при нанесении, хорошие показатели растекаемости и шлифования.
- Обеспечивает однородную основу для финишных покрытий без впитывания глянца эмали.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ




Температура, °C	Отвердитель	Разбавитель
<25°C	EC-31 Hardener	E-1 Standard Thinner
≥25°C	EC-31 Hardener	E-2 Slow Thinner / E-3 Extra Slow Thinner

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Допускается нанесение на все существующие OEM покрытия (за исключением термопластичных), полиэфирные материалы, кислотные и эпоксидные составы, окрашиваемые антигравийные и герметизирующие составы.

Удалить силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя. Заматировать поверхность надлежащим образом. Снова обезжирить.

СМЕШИВАНИЕ

		23°C 	23°C 
Пропорции смешивания		Рабочая вязкость	Время жизни смеси
Лак : Отвердитель : Разбавитель		20-24 сек DIN 4 (при 23°C)	30 мин с EC-31
По объему	3 : 1 : 1.5-2		
По весу	4 : 1 : 1.5-2		


VOС:

Предельное содержание ЛОС ≤560 г/л. Соответствует нормам ЛОС Директивы 2004/42/ЕС.

НАНЕСЕНИЕ

	 mm	 bar		 23°C
	Диаметр сопла	Давление	Кол-во слоев	Выдержка между слоями
RP/HVLP	1.6	1.8-2.0	2-3 слоя 40-60 мкм	5-10 мин

СУШКА

	
Температура, °C	От пыли
15°C	3 ч
23°C	2 ч
60°C	30 мин

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед высокотемпературной сушкой обязательна выдержка 15-20 минут.
- Время для высокотемпературной сушки указано с момента прогрева детали до 60°C.
- Поверхность может быть повторно окрашена без предварительного шлифования, если с момента нанесения последнего слоя прошло не более 24 часов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



- Обязательно использование средств индивидуальной защиты.
- Продукт огнеопасен! Использование и хранение только в местах, отдаленных от источников огня.
- Утилизацию неиспользованного продукта проводить в соответствии с правилами обращения с опасными химическими отходами.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты производства при условии хранения в герметичной заводской упаковке.
Температура хранения: 5-35°C.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Предоставленная информация основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте концерна YATO. Ввиду многообразия условий применения, качества подготовки поверхности и квалификации персонала, данные сведения носят рекомендательный характер и не являются юридической гарантией. Потребитель обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретных целей перед началом работ. Переведено для сайта tvoykolorist.by. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.