

EC-GT20 SPEED Primer Plus

EC-GT20 Грунт «МОКРЫЙ по МОКРОМУ»

ОПИСАНИЕ

EC-GT20 Speed Primer Plus — высокопроизводительный 2К грунт-наполнитель, разработанный для автомастерских с высокими требованиями к скорости ремонта, премиальному качеству и максимальной пропускной способности при сокращении времени цикла окраски. Продукт прост в нанесении и шлифовании, обеспечивает отличное удержание глянца финишных покрытий.

Благодаря подбору различных отвердителей и разбавителей, продукт можно использовать для быстрого, стандартного, комплексного ремонта или в режиме «мокрый по мокрому» (wet-on-wet). Добавление ≤ 8% цветной 2К эмали позволяет использовать грунт как колеруемый (цветокорректируемый) праймер, что подходит для окраски новых деталей.

- Сушка до шлифования за 20 минут при 23°C.
- Легкость нанесения, высокие показатели наполнения, изоляции, розлива и шлифуемости.
- Отличное удержание глянца финишного покрытия.
- Высокая производительность, увеличение пропускной способности мастерской.
- Универсальность: подходит для быстрого, стандартного, комплексного ремонта или режима «мокрый по мокрому» для новых панелей.

СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

Параметр	Быстрый ремонт	Стандартный ремонт	Полная окраска	Без шлифовки (M+M)
Кол-во панелей	1–2	3–5	6–полная окраска	Новые панели
Подходящий отвердитель	EC - GT201	EC - GT201	EC - 5641	EC - GT201
Подходящий разбавитель	E-1 / E-2 / E-3			
Пропорции смешивания	По весу : 4:1:1.8-2 По объему : 3:1:1.8-2			(Грунт + ≤ 8% 2К эмаль): По весу : 4:1:2.5 По объему : 3:1:2.5-3
Жизнеспособность смеси (при 23°C)	20 минут	20 минут	40 минут	1.5 часа
Рабочая вязкость	15–18 сек			13–15 сек
Диаметр дюзы	1.6 мм			1.6 мм
Давление	1.8–2.0 бар			1.8–2.0 бар
Кол-во слоев	2–3 слоя			1.5–2 слоя
Толщина сухой пленки	40–50 мкм			25–35 мкм
Межслойная сушка	1 мин или без выдержки	2-3 мин	3-5 мин	1 мин или без выдержки (до матовения)
Сушка до шлифовки (при 23°C)	20 мин	40 мин	1.5–2 ч	Нанесение эмали, как только поверхность станет матовой (через 10 мин при 23°C)
Сушка до шлифовки (при 60°C)	5 мин	10 мин	20 мин	



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Допускается нанесение на все существующие OEM покрытия (за исключением термопластичных), полиэфирные материалы, кислотные и эпоксидные составы, окрашиваемые антигравийные и герметизирующие составы.

Удалить силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя. Заматировать поверхность надлежащим образом. Снова обезжирить.

ПРИМЕЧАНИЕ

- **Рекомендация по температуре:** Рекомендуется выбирать стандартный или медленный разбавитель для быстрого ремонта, если температура превышает 35°C.
- **Рекомендация по нанесению:** Для быстрого ремонта и нанесения смешайте умеренное количество грунта, нанесите его в течение 20 минут, затем немедленно очистите краскопульт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



- Обязательно использование средств индивидуальной защиты.
- Продукт огнеопасен! Использование и хранение только в местах, отдаленных от источников огня.
- Утилизацию неиспользованного продукта проводить в соответствии с правилами обращения с опасными химическими отходами.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты производства при условии хранения в герметичной заводской упаковке. Температура хранения: 5-35°C.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Предоставленная информация основана на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте концерна YATO. Ввиду многообразия условий применения, качества подготовки поверхности и квалификации персонала, данные сведения носят рекомендательный характер и не являются юридической гарантией. Потребитель обязан самостоятельно проверить пригодность продукта для конкретных целей перед началом работ. Переведено для сайта tvoykolorist.by. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.